

TECHNISCHE DATEN

FOAMGLAS® Platten

FOAMGLAS® DIN EN 13167	T3+ T3+ "BIG SIZE"	T4+	S3	F	
Abmessungen* Dicken in mm Länge 600 mm, Breite 450 mm**	50 - 200 ***	40 - 200 ***	40 - 200 ***	40 - 180 ***	
Länge 1200 mm, Breite 600 mm**	80 – 180 ***				
Wärmeleitfähigkeit λ_{D} [W/(mK)]	≤ 0,036	≤ 0,041	≤ 0,045	≤ 0,050	
Brandverhalten (EN 13501-1)	A1	A1 A1		A1	
Druckfestigkeit CS fremdgütegesichert, (EN 826, Anhang A) [kPa]	≥ 500	≥ 600 ≥ 900		≥ 1600	
Biegefestigkeit BS (EN 12089) [kPa]	≥ 400	≥ 450	≥ 500	≥ 550	
Zugfestigkeit TR (EN 1607) [kPa]	≥ 150	≥ 150 ≥ 200		≥ 200	
Wärmeausdehnungskoeffizient [K-1]	9 · 10-6	9 · 10-6	9 · 10-6	9 · 10-6	
Wärmespeicherkapazität [kJ/(kg·K)]	1,0	1,0	1,0	1,0	
Temperaturleitfähigkeit 0 °C (m²/s)	4,2 x 10 ⁻⁷	4,2 x 10 ⁻⁷	4,1 x 10 ⁻⁷	3,5 x 10 ⁻⁷	
Wasserdampfdiffusionswiderstand (EN ISO 10456)	$\mu = \infty$ dampfdicht	μ = ∞ dampfdicht	μ = ∞ dampfdicht	$\mu = \infty$ dampfdicht	
Weitere nationale Produkteigenschafte	n				
Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) gemäß Übereinstimmungszertifikat	0,037	0,042	0,046	0,052	
Anwendungsgebiet (Kurzzeichen) nach DIN 4108-10 ****	Hohe Druck- belastbarkeit (dh)	Sehr hohe Druckbelastbarkeit (ds)	Extrem hohe Druckbelastbarkeit (dx)	Extrem hohe Druckbelastbarkeit (dx)	
	DAD, DAA/dh, DI, DEO, WAB, WAA, WAP, WZ, WI, WTR,	DAD, DAA/ds, DI, DEO, WAB, WAA, WAP, WZ, WI, WTR, PW/ds, PB/ds	DAD, DAA/dx, DI, DEO, WAB, WAA, WAP, WZ, WI, WTR, PW/dx, PB/dx	DAD, DAA/dx, DI, DEO, WAB, WAA, WAP, WZ, WI, WTR, PW/dx, PB/dx	
Mittlere Druckfestigkeit Werksstandard, [N/mm²] *****	0,50	0,75	1,00	1,70	
Druckspannung 1	0,16	0,25	0,33	0,57	
Druckspannung 2	-	0,19	0,25	0,38	
Druckspannung 3	-	270	350	530	
Steifemodul Es [N/mm²]	~ 100	~ 100	~ 130 - 150	~ 300 - 500	
Bettungskennziffer (System: FOAMGLAS® 10 cm mit 2 mm Bitumen verklebt)	-	~ 820 MN/m ³	~ 820 MN/m³	~ 820 MN/m³	

FOAMGLAS® Gefälleplatten (Tapered Roof System, TRS) Standard-Neigungen: 1,1 %, 1,3 %, 1,7 %, 2,0 %, 2,2 %, 2,8 %, 3,0 %, 3,3 %, 4,0 %, 4,4 %, 5,0 %, 5,6 %, 6,7 %.

- Weitere Abmessungen und Dicken auf Anfrage. Toleranz nach DIN EN 13167.
- Auf dem Flachdach ist die 2-lagige Verlegung ab 140 mm sinnvoll.
- Die genauen Kennzeichnungen der Anwendungen entnehmen Sie bitte den Ausschreibungstexten.
- Bei 95 % Annahmewahrscheinlichkeit.

Beschreibung der Druckspannung

 $\textbf{Druckspannung 1,} \ Bemessungswert \ oberhalb \ der \ Bodenplatte \ / \ nicht zulassungspflichtige \ Anwendungen \ (Druckfestigkeit inkl. \ Sicherheitsbeiwert \ 3) \ \sigma_{Zul.} \ [N/mm^2]$

Druckspannung 2, unter Berücksichtigung des globalen Sicherheitsbeiwertes f_C [N/mm²] **Druckspannung 3,** Bemessungswert als lastabtragende Wärmedämmung (gem. allg. bauaufsichtlicher Zulassung Z-23.34-1059 oder Z-23.34-1311) f_{Cd} [kPa]



TECHNISCHE DATEN

FOAMGLAS® BOARD / PERINSUL

FOAMGLAS® DIN EN 13167	BOARD T3+	BOARD T4+	BOARD S3	BOARD F	READY (BOARD) T3+ READY BOARD T4+	PERINSUL HL
Abmessungen* Dicken in mm Breite 600 mm** PERINSUL HL Länge 450 mm Breiten 115, 175, 240, 300, 365	50 - 200 *	40 - 200 *	40 - 200 *	40 - 180 *	50 - 200 * 	50, 115
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{_D}$ [W/(mK)]	≤ 0,036	≤ 0,041	≤ 0,045	≤ 0,050	≤ 0,036 ≤ 0,041	≤ 0,058
Brandverhalten (EN 13501-1) Brandverhalten (DIN 4102-1) Kernmaterial Euroklasse A1	E B2	E B2	E B2	E B2	E B2	E B2
Druckfestigkeit CS fremdgütegesichert, (EN 826, Anhang A) [kPa]	≥ 500	≥ 600	≥ 900	≥ 1600	≥ 500 600	≥ 2750
Biegefestigkeit BS (EN 12089) [kPa]	≥ 400	≥ 450	≥ 500	≥ 550	≥ 400 450	≥ 550
Zugfestigkeit TR (EN 1607) [kPa]	≥ 150	≥ 150	≥ 200	≥ 200	≥ 150	≥ 150
Wärmeausdehnungskoeffizient [K¹]	9 · 10-6	9 · 10-6	9 · 10-6	9 · 10-6	9 · 10-6	9 · 10-6
Wärmespeicherkapazität [kJ/(kg·K)]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Temperaturleitfähigkeit 0 °C (m²/s)	4,2 x 10 ⁻⁷	4,2 x 10 ⁻⁷	4,1 x 10 ⁻⁷	3,5 x 10 ⁻⁷	4,2 x 10 ⁻⁷	3,5 x 10 ⁻⁷
Wasserdampfdiffusionswiderstand (EN ISO 10456)	$\mu = \infty$ dampfdicht	$\mu = \infty$ dampfdicht	$\mu = \infty$ dampfdicht	$\mu = \infty$ dampfdicht	µ = ∞ dampfdicht	μ = ∞ dampfdicht
Weitere nationale Produkteigenschafte	en					
Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) gemäß Übereinstimmungszertifikat	0,037	0,042	0,046	0,052	0,037	0,060
Anwendungsgebiet (Kurzzeichen) nach DIN 4108-10 ***	Hohe Druck- belastbarkeit (dh) WAB, WAP, WZ, WI, WTR	Sehr hohe Druckbelast- barkeit (ds) DAD, DI, DEO, WAB, WAP, WZ, WI, WTR, PW/ds, PB/ds	Extrem hohe Druckbelast- barkeit (dx) DAD, DI, DEO, WAB, WAP, WZ, WI, WTR, PW/dx, PB/dx	Extrem hohe Druckbelast- barkeit (dx) DAD, DI, DEO, WAB, WAP, WZ, WI, WTR, PW/dx, PB/dx	Hohe Druck- belastbarkeit (dh) DAD, DAA/dh, DEO, WAB, WAA ——————————————————————————————————	Anforderungen der EN 1996-1 (Eurocode Mauerwerk) gemäß ETA sind zu be- achten.
Mittlere Druckfestigkeit Werksstandard, [N/mm²] ****	0,50	0,75	1,00	1,70	0,50 0,75	-
Druckspannung 1	0,16	0,25	0,33	0,57	0,16 0,25	-
Druckspannung 2	-	0,19	0,25	0,38	-	-
Druckspannung 3	-	270	350	530	-	-
Steifemodul Es [N/mm²]	~ 100	~ 100	~ 130 - 150	~ 300 - 500	~ 100	~ 300 - 500

Beschreibung der Druckspannung

Druckspannung 1, Bemessungswert oberhalb der Bodenplatte / nicht zulassungspflichtige Anwendungen (Druckfestigkeit inkl. Sicherheitsbeiwert 3) $\sigma_{Zul.}$ [N/mm²] Druckspannung 2, unter Berücksichtigung des globalen Sicherheitsbeiwertes f_C [N/mm²] Druckspannung 3, Bemessungswert als lastabtragende Wärmedämmung (gem. allg. bauaufsichtlicher Zulassung Z-23.34-1059 oder Z-23.34-1311) f_{Cd} [kPa]

Weitere Abmessungen und Dicken auf Anfrage. Toleranz nach DIN EN 13167. Die genauen Kennzeichnungen der Anwendungen entnehmen Sie bitte den Ausschreibungstexten. Bei 95 % Annahmewahrscheinlichkeit.

[•] ROOF BOARD G2 T3+, die technischen Daten entsprechen denen von READY (BOARD) T3+.

READY T3+ / T4+, Länge 600 mm, Breite 450 mm, alle anderen technischen Daten entsprechen denen von READY (BOARD) T3+ und READY BOARD T4+.